

Descrição

KappaKlay Organic é um revestimento decorativo baseado em argila e inertes selecionados com diferentes colorações. Devido à sua natureza mineral, possibilita um maior conforto térmico e respirabilidade das paredes. A sua composição rica em agregados confere-lhe textura visual e profundidade cromática, resultando num acabamento orgânico e mineral.

Aplicações Recomendadas

KappaKlay Organic é utilizado em interiores e exteriores como revestimento final altamente decorativo. Aplica-se sobre todo o tipo de substratos minerais, pladur e MDF hidrófugo.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811 – 1 – 99; 23°C)	---	1,60 ± 0,02
Teor de sólidos (% v/v) (procedimento interno)	%	58 ± 1
Cor	---	Tom de amarelo natural e catalogadas
Acabamento	---	Ligeiramente areado
Ponto de inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub.I 2007 - 300 g/l e 2010 - 200 g/l)	g/l	Máx. 1

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade, sais solúveis, e infiltrações;
- Em caso de remodelação, se o revestimento antigo estiver em boas condições, lixar para promover a aderência, caso contrário remover todo revestimento através de lixagem ou meios mecânicos reparando de seguida a superfície.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt

- Para regularização da absorção da superfície deve ser aplicado o primário **S-Kappa APF**. No caso de remodelação onde exista revestimento cerâmico, o mesmo não necessitará de ser removido, podendo ser aplicado sobre este a argamassa de aderência **S-Kappa AD**.

Aplicação

Modo de aplicação:	Talocha de aço inox/Plástico.
Primário/Selante:	S-Kappa APF .
Diluição:	Pronto a aplicar.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de aplicação:	Preparação da Mistura: Misture a massa do balde de forma que a cor fique completamente homogênea, tendo atenção para que a massa do fundo do balde e das laterais fiquem também completamente envolvidas. Demãos: Aplique duas demãos, com a ferramenta adequada para obter o acabamento pretendido.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 3 a 4h Profundidade – 24h
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4h Máximo – Indefinido.
Rendimento:	1,0 a 1,2 kg/m ² /demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 5º e 35º C e humidade relativa inferior a 70%. Para aplicação quer no interior como no exterior recomenda-se acabamento com T-Kappa Verniz .

Segurança

KappaKlay Organic encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

KappaKlay Organic deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e em local seco e fresco.

Embalagens

KappaKlay Organic é fornecido em embalagens de 7 e 20kg.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt



Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra

2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679

E-mail: info@richimi.pt

web: www.richimi.pt

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nº Senhora de Fátima - Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt