

Descrição

KappaSil Metallic é um revestimento em pasta à base de ligantes acrílico-siloxânicos em dispersão aquosa, cargas e aditivos selecionados. Tem como objetivo formar um acabamento decorativo metalizado.

Aplicações Recomendadas

KappaSil Metallic é utilizado tanto em interiores como exteriores, como revestimento final decorativo. Pode ser aplicado sobre substratos minerais de base cimentícia, de cal ou gesso, novos ou antigos desde que apresentem coesão. Pode também ser aplicado sobre pladur, para cobertura de pinturas antigas orgânicas ou inorgânicas, desde que apresentem boa aderência, e ainda na cobertura de sistemas ETICS. Podem obter-se diversos resultados com recurso a diferentes técnicas de aplicação, sobre as massas decorativas da linha KappaSil.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811-1-99; 23°C)	---	1,95 ± 0,02
Teor de sólidos (% v/v) (procedimento interno)	%	48 ± 1
Cor	---	Várias
Acabamento	---	Liso Metalizado
Ponto de inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub.I 2007-300 g/l e 2010-200 g/l)	g/l	Máx.2

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade, sais solúveis, e infiltrações;
- Em caso de remodelação se o revestimento antigo estiver em boas condições, lixar a fim de promover a aderência, caso contrário remover todo revestimento através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície. A fim de garantir um substrato com absorção uniforme recomendamos sempre o uso de um primário/selante do tipo S-Kappa APF.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt

Aplicação

Modo de aplicação:	Talocha de aço inox.
Primário/Selante:	S-Kappa APF
Diluyente: Diluição (volume):	N/A Pronto a aplicar.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de aplicação:	Aplicação de duas ou três demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 3 a 4h Profundidade – 24h
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 6h Máximo – Indefinido.
Rendimento:	0,2 a 0,4 kg/m ² /demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 8° e 35° C e humidade relativa inferior a 70%.

Outras recomendações:

- Na utilização deste revestimento em sistema ETICS não se recomendam cores fortes, com TSR (Total Solar Reflectance) < 30 %, devido ao risco de comprometer o desempenho do revestimento.

Segurança

KappaSil Metallic encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

KappaSil Metallic deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e em local seco e fresco.

Embalagens

KappaSil Metallic é fornecido em embalagens de 1 e 5kg.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt



Rua N^ª Senhora de Fátima – Vale da Borra
2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679

E-mail: info@richimi.pt

web: www.richimi.pt

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua N^ª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt