

Descrição

KappaSil Plaster F é um revestimento em massa composto por ligantes acrílico-siloxânicos em dispersão aquosa, granulados de mármore finos e reforçado com fibras para uma melhor resistência à fissuração. Salienta-se ainda a boa resistência aos raios UV e a hidrorrepelência do substrato bem como a permeabilidade ao vapor de água.

Aplicações Recomendadas

KappaSil Plaster F é utilizado tanto em interiores como exteriores, como revestimento final decorativo e de proteção. Pode ser aplicado sobre substratos minerais de base cimentícia, de cal ou gesso, novos ou antigos desde que apresentem coesão. Pode também ser aplicado sobre gesso cartonado, para cobertura de pinturas antigas orgânicas ou inorgânicas desde que apresentem boa aderência e ainda na cobertura de sistemas ETICS ou sobre MDF hidrófugo. Devido à sua facilidade de aplicação podem-se obter diferentes efeitos de texturadas. O produto pode ser pigmentado na massa ou aplicado em branco e posteriormente aplicada a velatura **KappaSil Vel**.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811-1-99; 23°C)	---	1,56 ± 0,02
Teor de sólidos (% v/v) (procedimento interno)	%	70 ± 1
Cor	---	Branco e Catalogadas
Acabamento	---	Texturado Fino
Ponto de inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei nº 181/2006 cat. A / sub.I 2007 – 300 g/l e 2010 – 200 g/l)	g/l	Máx. 2

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade, sais solúveis, e infiltrações;

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt

- Em caso de remodelação se o revestimento antigo estiver em boas condições, lixar a fim de promover a aderência, caso contrário remover todo revestimento através de lixagem ou meios mecânicos, reparando de seguida a superfície. A fim de garantir um substrato com absorção uniforme recomendamos sempre o uso de um primário/selante do tipo S-Kappa APF.

Aplicação

Modo de aplicação:	Talocha de aço inox/Plástico.
Primário/Selante:	S-Kappa APF
Diluyente: Diluição (volume):	N/A Pronto a aplicar.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de aplicação:	Preparação da Mistura: Despeje toda a pasta de pigmentos da embalagem sobre a massa, se necessário, adicione um pouco de água para retirar o restante da pasta de pigmentos. Misture a pasta de pigmentos com a massa do balde de forma que a cor fique completamente homogênea, tendo atenção para que a massa do fundo do balde e das laterais fiquem também completamente envolvidas. Demãos: Aplique 2 demãos, com a ferramenta adequada para obter acabamento pretendido.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 4h Profundidade – 24h
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 4h Máximo – Indefinido.
Rendimento:	0,8 a 1,0 kg/m²/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 8° e 35° C e humidade relativa inferior a 70%.

Outras recomendações:

- Na utilização deste revestimento em sistema ETICS não se recomendam cores fortes, com TSR (Total Solar Reflectance) < 30 %, devido ao risco de comprometer o desempenho do revestimento.

Segurança

KappaSil Plaster F encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da Richimi – Soluções Decorativas, Lda Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt

KappaSil Plaster F deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e em local seco e fresco.

Embalagens

KappaSil Plaster F é fornecido em embalagens de 7 e 20kg.



Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra

2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679

E-mail: info@richimi.pt

web: www.richimi.pt

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt