

Descrição

Matize Cruda é uma tinta à base de resinas acrílo-siloxânicas em dispersão aquosa, cargas e aditivos selecionados e pigmentação inorgânica. Como características principais salienta-se a elevada permeabilidade ao vapor de água, a excelente resistência aos agentes atmosféricos bem como à radiação UV e a notável hidro-repelência do substrato.

Aplicações Recomendadas

Matize Cruda adere sobre todo o tipo de rebocos tradicionais e sobre pinturas existentes bem aderentes. Devido ao seu aspeto matte é recomendada para a renovação/reparação de edifícios históricos bem como a utilização em obras novas quando se pretende um acabamento semelhante aos revestimentos tradicionais. Tendo em conta as suas características principais, apresenta-se como uma solução ideal para pinturas de sistemas ETICS.

Características

	Unidade	Valor
Densidade (NP ISO 2811-1-99; 23°C)	---	1,37 ± 0,02
Teor de sólidos (% v/v) (procedimento interno)	%	37 ± 1
Permeabilidade ao vapor de água (NP EN ISO 7783-2: 2001)	M	0,085 (Classe I – Alta)
Cor	---	Branco e Catalogadas
Acabamento	---	Matte Aveludado
Ponto de inflamação	°C	Não inflamável
Compostos Orgânicos Voláteis (Decreto lei ° 181/2006 cat. A / sub.c 2007 – 75 g/l e 2010 – 40 g/l)	g/l	Máx. 2

Preparação da Superfície

- Os substratos devem apresentar-se limpos, desengordurados, secos, isentos de partículas soltas, humidade, sais solúveis, e infiltrações.
- **Matize Cruda** não é recomendado para pintura de rebocos com textura.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua N.ª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt

- Superfícies contaminadas com fungos, algas, bactérias ou degradadas pela intempérie, devem ser desinfetadas. Áreas muito contaminadas deverão ser previamente “branqueadas” por lavagem com hipoclorito de sódio (lixívia) a 10%, aplicando-se seguidamente o primário S-Kappa APF.

Aplicação

Modo de aplicação:	Trincha e rolo.
Primário/Selante:	S-Kappa APF
Diluyente: Diluição (volume):	Água. 1ª Demão – 10-15%; Seguintes – 0%.
Diluyente de limpeza:	Água.
Esquema de aplicação:	Aplicação de 2 a 3 demãos.
Tempo de secagem (h), 23°C:	Superficial – 2 a 4h Profundidade – 6 a 8h
Intervalo entre demãos (h):	Mínimo – 12h Máximo – Indefinido.
Rendimento:	10 a 12m ² /L/demão, dependendo do substrato e tipo de aplicação.
Recomendações gerais:	Nas aplicações em interiores, os locais devem ser ventilados. A aplicação deverá ser efetuada a temperaturas compreendidas entre 8° e 35° C e humidade relativa inferior a 70%.

Segurança

Matize Cruda encontra-se classificado de acordo com o Regulamento (CE) 1272/2008 (CLP) e alterações e adequações subsequentes, estando disponível através dos nossos contactos a Ficha de Dados de Segurança para mais informações.

Armazenamento

Matize Cruda deverá ser armazenado na embalagem de origem, bem fechada, sem diluição e em local seco e fresco.

Embalagens

Matize Cruda é fornecido em embalagens de 5 e 15L.

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados Tel: 261 314 680/81 Fax: 261 314 679 E-mail: info@richimi.pt web: www.richimi.pt



Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra

2560-050 A dos Cunhados

Tel: 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679

E-mail: info@richimi.pt

web: www.richimi.pt

As especificações e valores apresentados são indicativos e resultam de ensaios efetuados em condições específicas. Em circunstâncias diferentes poderão ocorrer ligeiras alterações.

O desempenho e as especificações dos produtos depende não só da correta utilização dos mesmos, bem como das condições a que estes venham a ser expostos. Em caso de dúvida aconselha-se a realização de testes prévios e/ou a consulta dos Serviços Técnicos da **Richimi – Soluções Decorativas, Lda** Rua Nª Senhora de Fátima – Vale da Borra, 2560-050 A dos Cunhados **Tel:** 261 314 680/81 **Fax:** 261 314 679 **E-mail:** info@richimi.pt **web:** www.richimi.pt